

**Анализ сохранности покрытий из стеклоиономерных цементов  
при менеджменте кариеса дентина временных зубов путем его  
приостановления**

УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  
Минск, Республика Беларусь

Стеклоиономерные цементы (СИЦ) являются перспективной группой материалов для менеджмента кариеса временных зубов путем его приостановления. Для этой цели предложено использование материала «Vitrebond» («3M») [2], в последующем разработаны СИЦ «Clinpro XT Varnish» («3M») и «Ketac Universal» («3M»), обладающие улучшенными свойствами. Актуальность настоящего исследования связана с тем, что в литературе отсутствуют данные о сохранности покрытий из СИЦ, применяемых для приостановления кариеса дентина временных зубов.

**Цель:** проанализировать сохранность покрытий из СИЦ, применяемых для приостановления кариеса дентина временных зубов.

**Материалы и методы.** Проведена мотивация родителей 73 детей с выдачей рекомендаций по гигиене полости рта, режиму употребления углеводов, подавлению активности кариесогенной микрофлоры и последующее лечение кариеса дентина временных зубов методами приостановления. В группе 1 ( $n=55$ ) приостановление кариеса временных зубов классов III и V по Блэку проводили путем нанесения покрытия из «Clinpro XT Varnish» («3M»). В группы 2 ( $n=35$ ) и 3 ( $n=31$ ) включены кариозные полости класса I по Блэку, протокол лечения предусматривал удаление нависающих краев эмали ручными инструментами и аппликации «Clinpro XT Varnish» («3M») [1] и «Ketac Universal» («3M»), соответственно. В случае выпадения или скола материала проводились его повторные нанесения. Длительность наблюдения составила 18 месяцев.

**Результаты.** В группе 1 за период наблюдения полная сохранность покрытия отмечена в 31 случае (56,36%), что статистически значимо отличалось от группы 2 (27 случаев, 77,14%,  $\chi^2=4,0$ ;  $p<0,05$ ) и группы 3 (26 случаев, 83,87%,  $\chi^2=6,7$ ;  $p<0,01$ ). В группе 1 выпадения покрытия за 18 месяцев ( $n=21$ , 38,18%) происходили в большем числе кариозных очагов, чем в группе 2 ( $n=7$ , 20,00%,  $\chi^2=5,3$ ;  $p<0,05$ ) и в группе 3 ( $n=5$ , 16,13%,  $\chi^2=6,7$ ;  $p<0,01$ ). По данным параметрам (полная сохранность и выпадение покрытия) различия между группами 2 и 3 не обнаружены.

Поскольку оригинальная методика использования СИЦ для приостановления кариеса учитывает возможность выпадения материала и его

своевременное повторное нанесение [2], то интерес представляет оценка частоты этого осложнения. Общее число случаев выпадений покрытия в группе 1 составило 51 (в среднем 0,93 на кариозный очаг), в группе 2 – 11 (0,31) и в группе 3 – 5 (0,14). За время наблюдения сколы покрытия в группе 1 произошли в 5 кариозных очагах (9,09%), в группе 2 – в 2 (8,57%), в группе 3 – сколы покрытия не зафиксированы (статистически значимые отличия между группами отсутствовали). В группе 1 зафиксированы 9 случаев сколов покрытия (в среднем 0,16 на кариозный очаг) и в группе 2 – 3 (0,09).

**Заключение.** Полная сохранность покрытия «Clinpro XT Varnish» была отмечена в 56,36% кариозных поражений классов III и V по Блэку, что статистически значимо отличалось от его сохранности в полостях класса I по Блэку (77,14%,  $p<0,05$ ) и сохранности покрытия из «Ketac Universal» в кариозных очагах на жевательной поверхности (83,87%,  $p<0,01$ ).

#### Литература

1. Терехова, Т.Н. Научное обоснование применения модифицированного стеклоиономерного цемента “Clinpro XT Varnish” для приостановления кариеса временных зубов / Т.Н. Терехова, А.В. Бутвиловский // Вестник СГМА. – 2018. №3. – С. 141-146.
2. Raadal M., Interceptive versus restorative caries therapy in preschool children / M. Raadal // Eur. J. Paediatr. Dent. – 2000. Vol. 1 (1). – P. 31-33.