

ИЗУЧЕНИЕ КРАЕВОЙ АДАПТАЦИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ТВЁРДЫМ ТКАНЯМ ЗУБА IN VITRO

Чистякова Г.Г., Сахар Г.Г., Колтун К.Г.

Белорусский государственный медицинский университет,
кафедра общей стоматологии
г. Минск

Ключевые слова: композиционные материалы, краевое прилегание, адгезивная система.

Резюме: в статье предоставлены результаты сравнительной оценки краевого прилегания четырёх различных групп композиционных пломбировочных материалов в реставрациях второго класса по Блэку *in vitro*.

Resume: the aim of the study was to compare under *in vitro* conditions marginal sealing of four different materials composite restorations of class II.

Актуальность. Качество композиционных материалов напрямую зависит от их физико-механических свойств. Немало важным свойством композиционных материалов является усадка, которая негативно влияет на долговременность реставрации посредством нарушения краевого прилегания пломбировочного материала к твёрдым тканям зуба. Вследствие этого обстоятельства могут возникать следующие осложнения: краевая пигментация, изменение цвета и состояния поверхности пломбы, рецидивирующий кариес, воспаление пульпы и повышенная чувствительности зубов.

Цель: изучить краевое прилегание композиционных пломбировочных материалов к твёрдым тканям зуба *in vitro*.

Задачи:

1. Провести сравнительную оценку пенетрации красителя в пломбировочный материал, на границе пломба – зуб и в твёрдые ткани зуба;
2. Изучить краевую проницаемость реставраций композиционными материалами химического отверждения с использованием адгезивной системы светового отверждения.

Материал и методы. В исследовании были использованы композиционные материалы химического отверждения «Composite» (Dental Technologies, США), «Мигрофил ХО» (РБ), композиты светового отверждения «Filtek» (3M ESPE, Германия), «Мигрофил» (РБ), адгезивная система «Мигробонд», экстрагированные зубы ($N=10$), воск зуботехнический, краситель метиленовый синий 1%. Для проведения данного исследования применяли метод оптической микроскопии с кратностью увеличения 40. Для технического осуществления исследования нами был применён оптический микроскоп «Ломо» МИКМЕД-5.

Для изучения краевой адаптации материалов нами подготовлены 40 полостей в 10 экстрагированных зубах (Рис. 1). На окклюзионной поверхности каждого зуба сформированы 4 полости, которые расположили соответственно циферблату, на 3, 6, 9 и 12 часов. Размеры полостей одинаковы по длине и глубине: 4 мм – вдоль

латеральной стенки, 2 мм – вдоль пульпарной стенки, 3 мм – вдоль аппроксимальной стенки.



Рис. 1 – Отпрепарированные полости в экстрагированных зубах.

Подготовленные полости пломбировались композиционными материалами согласно инструкциям производителей. Полости, расположенные на 9 и 12 часов, пломбировались дутом КМСО (9 – Filtek, 12 – Мигрофил), в полостях на 3 и 9 – КМХО (3 – Мигрофил ХО, 6 - Composite) (Рис. 2).




Рис. 2 – Схема локализации сформированных полостей, заполненных композиционными пломбировочными материалами.

Финишная обработка реставрации проводилась с помощью алмазных боров, полировочных дисков с абразивом и щёток с полировочными пастами. Далее корни зубов высушивали и изолировали с помощью воска. После этого зубы поместили в физиологический раствор на 24 часа, чтобы избежать высушивания тканей. Затем их погрузили в 1% раствор метиленового синего на 1 час, после чего очистили от излишков красителя с помощью щёток и резинок с полирующими компонентами.

С помощью алмазных дисков на середине высоты пломба – зуб производили горизонтальные распилы, параллельно окклюзионной поверхности.

Изучение testируемых образцов проводили под оптическим микроскопом с кратностью увеличения 40, который оснащён стационарными измерительными линейками, расположенными под разными осями.

Результаты и их обсуждение.

Качественную оценку микроутечки красителя в системе “зуб – пломба” проводили по следующим показателям (Таблица 1):

Отсутствие пенетрации

Слабая степень – пенетрация красителя на границе в пределах эмали

Умеренная степень - пенетрация на границе эмаль – дентин
Сильная степень - глубже эмалево – дентинной границы

Таблица 1. Результаты качественной оценки микроутечки красителя.

Оценочный Показатель	Filtek		Мигрофил		Composcote		Мигрофил ХО	
	n	%	n	%	N	%	n	%
Отсутствие Пенетрации	8	80	8	80	10	100	10	100
слабая степень	2	20	2	20	0	0	0	0
умеренная степень	0	0	0	0	0	0	0	0
сильная степень	0	0	0	0	0	0	0	0
N/%	10	100	10	100	10	100	10	100

Отсутствие пенетрации красителя было зафиксировано в 100% образцов из материалов химического отверждения (“Composcote” и “Мигрофил ХО”), в 80% образцов из материалов светового отверждения (“Filtek” и “Мигрофил”). Пенетрация красителя в пределах эмали (слабая степень микроучечки) наблюдалась в 20% образцов из материалов светового отверждения (Filtek, Мигрофил). Умеренная и сильная степень микроучетки не зафиксирована ни в одном из образцов (Рисунок 3).




Рис. 3 – Пенетрация красителя в системе “зуб – пломба”.

Количественную оценку микроутечки красителя в системе зуб – пломба квалифицировали:

0 – отсутствие,

1 – пенетрация красителя в пределах эмали,

2 – пенетрация на границе эмаль – дентин,

3 – глубже эмалево – дентинной границе.

Пенетрация красителя в образцах КМСО зарегистрирована как в пределах эмали, так и в структуре материала (Рис. 4, 5).




Рис. 4 – Глубина пенетрации красителя структуру эмали.




Рис. 5 – Глубина пенетрации красителя в структуру КМСО.

Выводы: В результате сравнительного анализа пенетрации красителя в пломбировочный материал, на границе зуб - пломба и в твёрдые ткани зуба зарегистрировано: в 20% случаев слабая степень микроподтекания с КМСО; отсутствие микроподтеканий в 100% случаев в образцах КМХО; использование адгезивной системы “Мигробонд” обеспечивает хорошее краевое прилегание КМХО к твёрдым тканям зуба.

Литература

1. Чистякова, Г. Г. Композиционные материалы светового отверждения: Учебно-методическое пособие для студентов медицинских вузов стом. факультета./ Г.Г. Чистякова Минск: БГМУ. 2012.

2. Дмитриева, Л. А., Терапевтическая стоматология./ Минск., 2003. – С. 235-236.

Репозиторий БГМУ